



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/2

## PINTURA QUITAMANCHAS

Pintura lisa para techos y paredes interiores manchadas con nicotina, humo, marcas de agua seca o difícilmente renovables con emulsiones acuosas.

### PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,700 ± 0.050 gr./litro.
- *Viscosidad:* 120 ± 5 KU a 20°C.
- *Secado al aire (20 °C):*
  - Seco sin pegajosidad:* 20 minutos.
  - Seco total:* Menos de 2 horas.
- *Finura de molienda:* 40 micras.
- *Extracto seco:* 75,8%

### MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola, de la siguiente manera:

- **A Pistola:** Diluir con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos hasta obtener 16-19" CF4. Condiciones de aplicación:
  - Presión: 3-4 atmósferas.
  - Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.
  - Capas: Una ligera.
- **A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida al 10% con disolvente Rápido para Sintéticos y después una segunda mano tal y como se suministra.

Las herramientas deben limpiarse con disolvente Rápido para Sintéticos.

Un disolvente **no adecuado** ocasionaría problemas de adherencia en la pintura.



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

2/2

# PINTURA QUITAMANCHAS

## RENDIMIENTO

El rendimiento es de **4-5 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

## SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros, 4 litros y 15 litros.

## SOPORTES

Deberán estar limpios, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

## COLORES

Blanco.

## ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.